

TECHNISCHE FICHE

Sika® Primer-209 D

GEPIGMENTEERDE, OPLOSMIDDELHOUDENDE PRIMER VOOR LAKKEN EN KUNSTSTOFFEN

TYPISCHE PRODUCTWAARDEN (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Oplosmiddelgebaseerde polyurethaanoplossing	
Kleur (CQP001-1)	Zwart	
Vaste stof gehalte	30 %	
Verwerkingstemperatuur	5 – 40 °C	
Verwerkingsmethode	Kwast, vilt of foam applicator	
Verbruik	afhankelijk van de porositeit van het substraat	50 ml/m ²
Uitdamp tijd	≥ 15 °C	10 minuten
	< 15 °C	30 minuten
	maximum	24 uur
Houdbaarheid	9 maanden ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Afgesloten, op koele en droge plaats ≤ 25 °C**BESCHRIJVING**

Sika® Primer-209 D is een zwarte primer op basis van oplosmiddel, die reageert met vocht en een dunne laag vormt.

Deze laag dient als verbinding tussen het substraat en de lijm. Sika® Primer-209 D is speciaal geformuleerd voor de behandeling van lijmvlakken, voordat Sika's 1-component polyurethanen worden toegepast. Deze primer kan mogelijk zorgen voor een uitstekende hechting op bepaalde kunststof ondergronden, zonder een activeringsstap vooraf.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Primer-209 D is geschikt voor veel kunststoffen en lakken, zoals epoxy harsen, GVK, ABS, PMMA, PC, PS en acryl-, alkyde/melamine- en poeder lakken.

Vanwege de diversiteit in kunststoffen, moeten vooraf altijd tests worden uitgevoerd op originele substraten en de actuele productie condities. Vraag de fabrikant om advies voordat u de primer gebruikt op kunststoffen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd tests uit met de actuele ondergronden omstandigheden voor het vaststellen van hechting en compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

AANBRENGMETHODE

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van smeer/vet, olie stof en andere verontreinigingen. De hechting op substraten kan verbeteren worden door toepassing en/of combineren van een voorbehandelingsproces, zoals opruwen, reinigen en activeren.

Toepassing

De fles met Sika® Primer-209 D grondig schudden, totdat het mengballetje hoorbaar vrij door de fles ratelt. Daarna nog een minuut blijven schudden. Breng een dunne, maar dekkende laag Sika® Primer-209 D aan met een kwast, een viltkussentje of foam applicator. De ideale temperatuur voor aanbrengen en ondergrond ligt tussen 15 °C en 25 °C. Met zorg éénmalig aanbrengen, zodat een juiste afdichtende laag gevormd wordt. Verbruik en aanbrengmethode zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van de ondergrond en het productieproces. Sluit de verpakking zorgvuldig direct na elk gebruik.

LET OP: BELANGRIJK

Sika® Primer-209 D is een door vocht reactief systeem. Voor het behoud van de kwaliteit is het belangrijk om de verpakking direct na gebruik met de kunststof binnendop af te sluiten. Wanneer het primer proces gereed is, moet ook de harde kunststof dop op de verpakking geschroefd worden.

Sika® Primer-209 D niet meer gebruiken en afvoeren indien één maand na openen en intensief gebruik of na twee maanden indien niet intensief gebruikt wordt. 30 ml flesjes zijn alleen bedoeld voor een éénmalige toepassing. Gel-achtige, ingedikte of niet homogene primer niet meer gebruiken. Nooit Sika® Primer-209 D verdunnen of mixen met andere substanties. Bij gebruik op transparante of doorschijnende substraten, zoals vlak glas, kunststoffen, etc. dan is voldoende UV bescherming vereist.

AANVULLENDE INFORMATIE

De informatie in dit document is alleen een algemene richtlijn. Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij de Technical Service van Sika Belgium nv. In werkinstructies, uitgegeven voor een gedefinieerde speciale toepassing, kan uitvoeriger technische informatie gespecificeerd zijn dan in deze technische fiche is weergegeven.

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad

VERPAKKINGSGEGEVENS

Fles	250 ml 1000 ml
------	-------------------

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMATIE

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar de meest recente Veiligheidsinformatiebladen die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerd gegevens bevat.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

